



KARTA TECHNICZNA

TARGET Polska Sp. z o.o.
www.silpac.pl

Silpac L-Plast

Produkt Domieszka napowietrzająco – uplastyczniająca

Stan skupienia	ciało stałe/ proszek
Barwa	bladożółta do brunatnej
Sucha masa	81-89 %
Ph	10-12
Rozpuszczalność w wodzie	całkowita
Dozowanie	zalecane 20 g na 50 kg masy cementu
Okres przydatności	1 rok
Przechowywanie	w oryginalnie zamkniętych saszetkach w temp. 0 – 25 °C
Zawartość chlorków	1,0 %
Zawartość alkaliów	40 %

Zawiera wyłącznie składniki z PN-EN 934-1:2008, załącznik A.1.

Podstawowe oddziaływanie na zaprawę*
w stosunku do wzorca bez domieszki

- redukcja ilości wody zarobowej pow 8 %
- wyraźna poprawa urabialności i przyczepności – cecha nie zmierzalna
- wzrost napowietrzenia świeżej mieszanki o 10 %
- nie zmienia czasu wiązania

***Podane informacje dotyczą badań laboratoryjnych i nie zwalniają naszych klientów z obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób technologicznych, przed zastosowaniem domieszki.**

Dokumenty odniesienia:

Deklaracja zgodności z normą PN-EN 934-3 nr 12/2010

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPD-0185/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie